



# Sutter

PROFESSIONAL

## EMULSÃO POLIMÉRICA METALIZADA ANTIDERRAPANTE

- Protege o pavimento
- Resistente à lavagem efectuada com produtos de base desinfetante
- Reduzida manutenção
- Elevado brilho e resistência ao tráfego
- Manutenção mais fácil
- Fácil de decapar
- Efeito anti-derrapante testado em laboratório UL

# PB 28

### DADOS OPERACIONAIS-ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Emulsão acrílica metalizada para a protecção de pavimentos sintéticos e minerais não cristalizados. Óptima resistência ao tráfego e a produtos com base desinfetante ou álcool.
- Para pavimentos sintéticos, tais como pvc, linóleo e borracha e, pavimentos minerais não cristalizados.
  - Para outras aplicações consultar o Dep. Técnico da Sutter Portugal.
  - Modo de uso Decapar o pavimento com um decapante da gama Sutter.
  - Aplicar uma camada homogénea de PB 28 usando uma esfregona de algodão limpa, ou aplicador apropriado.
  - Deixar secar bem em ambiente ventilado (aprox. 30 a 60 min.).
  - Registrado por Underwriters Laboratories Inc. como cera de alta resistência anti-derrapante.



- MANUTENÇÃO: Varrer periodicamente o pavimento com uma vassoura de franjas; para uma maior eficácia esta deverá ser pulverizada com SPOLVERO
- Lavar o pavimento com um detergente neutro ou um lava e encera da gama Sutter.
- Para eliminar riscos profundos aplicar SPANDE com máquina rotativa provida de disco vermelho.
- Se necessário aplicar uma nova camada de PB 28.

#### DILUIÇÃO

Aplicar puro.

#### EMBALAGEM

4x5 kg.

#### PICTOGRAMA



#### COMPOSIÇÃO

Emulsões acrílicas e de ceras, solventes, plastificantes e conservantes.

#### DADOS TÉCNICOS

Aspecto: Líquido  
Cor: Branco leite  
Viscosidade 20°C: max 15 cps  
Densidade (20°C) : 1,035  
pH: 8,5-9,5

Resíduo seco a 105°C: 21,5 ± 0,2%

#### PRECAUÇÕES

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não ingerir.
- Evitar o contacto com os olhos.

#### NOTA

Preservar do frio. Produto destinado a uso profissional. Para uso exclusivo de pessoal qualificado. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Sutter Professional.

