

FICHA TÉCNICA

Produto fornecido a que se refere a presente declaração:

- **Milh PP Microperfurado 300x400x40**

<u>Dimensões:</u>						
	Largura		Comprimento		Espessura	
	300	x	400	x	0,40	(mm)

<u>Características Específicas:</u>	
Tipo:	Microperfurado / Bloco
Impressão:	--
Cor:	Incolor

<u>Características Dimensionais:</u>				
	Valor	Tolerância	Unidade	Método
Largura	300	± 15	mm	Interno
Comprimento	400	± 15	mm	Interno
Espessura Média	40	± 10%	µm	Interno

<u>Propriedades Físicas:</u>				
	Valor	Tolerância	Unidade	Método
Densidade*	900	± 10%	Kg/m ³	ISO 1183

<u>Dados Logísticos:</u>
Caixas com 1000 unidades.

<u>Armazenamento:</u>
O material deve ser transportado e armazenado em atmosfera seca num espaço limpo a temperaturas inferiores a 50°C, protegido das radiações UV. Após produção o filme deve ser consumido até um período máximo de 6 meses. No caso de o material ter sido armazenado a temperaturas inferiores, será necessário um tempo de recobro de 24h num local de acondicionamento a 20°C, para recuperar as propriedades originais e a maquinabilidade do filme. O mau manuseamento do material pode originar a inutilização das bobines e consequentemente do filme.

<u>Observações:</u>
* Com base na informação técnica do fornecedor disponível.

<u>Legislação:</u>
Este produto é produzido com matérias-primas que cumprem com a Legislação Nacional e Comunitária.