

FICHA TÉCNICA PADS ABRASIVOS

COR	FIBRA	PESO gr/mq	ESPESSURA Mm	PESO ABRASIVO gr/mq	% ABRASIVO	TIPO DE ABRASIVO	ROTAÇÃO MÁX./MIN
0990 BRANCO	Polyester	1000	24+/- 10%		14,66	Aluminium Hydrate	1500
5501 BEIGE	Polyester	1000	24+/- 10%		25,00	Aluminium Hydrate	1000
5105 VERMELHO	Polyester	900	23+/- 10%		11,66	Aluminium Hydrate	600
5103 AZUL	Polyester	1150	23+/- 10%	250	20,87	Aluminium Hydrate	600
5502 VERDE	Nylon	1700	22+/- 10%	860	50,58	Corundum	600
5106 CASTANHO	Nylon	1900	22+/- 10%	770	50,52	Corundum	600
5504 PRETO	Nylon	2250	22 +/- 10%	1010	45,90	Corundum	600
5108 VERMELHO ALTA ROTAÇÃO	Polyester	900	23+/- 10%		20,44	Aluminium Hydrate	3000
5107 AZUL ALTA ROTAÇÃO	Polyester	1100	23+/- 10%	340	30,89	Corundum	3000
0500 NATURAL	Pork Hair Polyester	1000	23 +/- 10%		15,00	Bisphenolic Resin	1000
0600 NATURAL	Pork Hair Naylon	1400	23 +/- 10%		26,15	Bisphenolic Resin	1500

- Para todos os valores acima deverá ser considerada uma tolerância de $\pm 10\%$