

FICHA TÉCNICA

Rolo AD KILO

Composição	POLIETILENO ALTA DENSIDADE
Nº de camadas	1

Propriedades		NORMA	UNIDADES	RESULTADOS
Espessura		DIN 53 370	µm	20-70
Índice de fluidez		ASTM D-1238	g/10 min.	0,45
Tensão de alongamento	DM DT	ASTM-D882	% %	571 832

Recomendamos a efectuar testes práticos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMPATIBILIDADE ALIMENTAR



As matérias-primas cumprem o Regulamento (CE) n.º.1935/2004, Regulamento (EU) n.º. 10/2011, Regulamento (CE) n.º. 1895/2005 e diretiva 94/62/CE e Decreto Lei Decreto-Lei 407/98.

Limite de migração Global:

As matérias-primas utilizadas nos produtos acima mencionados, cumprem o **Regulamento (EU) n.º. 10/2011**, no que respeita ao limite de migração global.

Relembremos que, de acordo com a **Regulamento (EU) n.º. 10/2011**, a determinação da migração deve ser efetuada a partir dos artigos finais, em contacto com o género alimentício ou simulador de modo a representar as condições de contacto em utilização real, durante um período de tempo e a uma temperatura escolhida por referência às condições de contacto na utilização real.

É da responsabilidade do cliente testar os nossos produtos quanto à adequabilidade dos mesmos à aplicação final pretendida. Esta declaração refere-se somente aos produtos na sua forma original, conforme fornecidos pela Plásticos Macar e não se estende a quaisquer alterações posteriores.

Bisfenol A

As matérias-primas utilizadas, e todos os seus aditivos não contêm na sua composição a substância Bisfenol A, também conhecida como BPA.

40% matéria-prima reciclado.

Não contém PVC

Esta declaração é válida por um ano a partir da sua data de emissão. **(01/01/2024)**